
Technisches Merkblatt Betonstein-Refresh Transparent C-120

BESCHREIBUNG: Betonstein-Refresh Transparent glänzend / Transparent seidenglänzend ist ein Acrylatprodukt, speziell entwickelt für den Oberflächenschutz von Pflastersteinen und Betonsteinflächen. Beide Glanzgrade sind untereinander mischbar. Auch mischbar mit Betonstein-Refresh Color Produkten. Entwickelt speziell für die Sanierung und zur Aufwertung älterer Steinflächen, die im Farbton nicht verändert werden sollen. Umweltfreundlich, weil wasserverdünnbar und lösungsmittelfrei.

EINSATZGEBIET: Oberflächensanierung von Pflastersteinen und Betonsteinflächen, Betonwerkstein u.v.m. Nicht auf Oberflächen anwenden, in denen Glimmer verwendet wurde um einen besonderen Glitzereffekt zu erzielen. Durch das Auftragen von Betonstein-Refresh kann der Glitzereffekt unter Umständen aufgehoben werden. Wir empfehlen für solche Flächen eine farblos auf trocknende Imprägnierung zu verwenden. Bei der Verwendung auf Flächen mit abgestellten Gegenständen oder Bestuhlung (Terrassen) ist nachfolgend ein Pflegeauftrag mit STEIN-SEIDENGLANZ-FINISH notwendig.

HINWEISE: Die Verwendung von Betonstein-Refresh Transparent seidenglänzend kann auf sehr dunklen Steinflächen zu einer leichten Schleierbildung führen. Weil dies materialbedingt, dem leicht verringerten Glanzgrad geschuldet ist, sollte unbedingt vor der Verarbeitung von Betonstein-Refresh Transparent seidenglänzend, auf dunklen Flächen eine Musterprobe angelegt werden.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen verarbeiten. Die Verarbeitung sollte nur ab +15°C. erfolgen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit wesentlich verlängern. Die vollständige Aushärtung von Betonstein-Refresh beträgt etwa 6 bis 8 Wochen. In dieser Zeit kann bei längeren Regenperioden eine erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme zu leichter Schleierbildung führen, was sich auf die Stabilität jedoch nicht auswirkt. Nach völliger Austrocknung tritt dieser vorübergehende Effekt nicht mehr auf.

VORBEREITUNGEN: Jegliche Art von Flecken sind zuerst zu entfernen. Die gesamte Steinfläche sollte vor der Verarbeitung von Betonstein-Refresh mit einem Hochdruckreiniger von jeglichen Verunreinigungen gereinigt werden. Die zu behandelnde Fläche sollte grundsätzlich frei von Schwarzalgen, Flechten und Moos sein. Die Fläche sollte nach der Hochdruckreinigung absolut sauber und gleichmäßig sein. Betonstein-Refresh sorgt nicht dafür, dass ungleichmäßige Steinflächen oder Flecken überdeckt werden. Empfindliche Anschlussflächen ggf. durch eine Abdeckung schützen. Vor Gebrauch die Materialverträglichkeit von Betonstein-Refresh an unauffälliger Stelle durch Anlegen einer Musterfläche prüfen. Dies gilt auch für eine mögliche Überprüfung auf Rutschfestigkeit.

ANWENDUNG: Vor Gebrauch gut aufschütteln, bzw. aufrühren. Das Auftragen von Betonstein-Refresh erfolgt am besten mit einer Farbrolle. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Veredelung sehr gleichmäßig erfolgt und ausschließlich auf die Steinoberfläche aufgetragen wird. Es sollte möglichst kein Material in möglicherweise offenen Fugen gelangen. Eine zu lange Abtrocknung von veredelten Flächen ist unbedingt zu vermeiden. In jedem Fall sollte das Auftragen zügig erfolgen und Überlappungen mit der Verteilbürste gründlich und mutig ineinander verteilt werden.

AUFTRAGSGERÄTE: Betonstein-Refresh wird vorzugsweise mit Maler-Farbrollern oder Flächenstreichern aufgetragen. Arbeitsgeräte können nach Gebrauch mit Wasser ausgewaschen werden.

Aufstellen von Gartenmöbeln: Mit dem Aufstellen von schweren Gegenständen (auch Gartenmöbeln) auf der Terrasse sollte nach der Bearbeitung mit Betonstein-Refresh, rein vorsichtshalber, mindestens 48 Stunden (je nach Außentemperatur) gewartet werden. Für das Aufstellen von schweren Gegenständen, auf möglicherweise empfindliche, einfarbige Steinflächen, empfehlen wir Filzunterlagen.

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Nach Einatmen Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder

Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Nach Hautkontakt Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden. Nach Augenkontakt einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort ärztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Rauheit des Untergrundes sehr unterschiedlich.

Mittlerer Wert ca. 10 m² pro Liter / ca. 100 ml pro m² (je Auftrag)

LIEFERUNG: 2.5, 5 und 10 Liter Kunststoff-Kanister. (Alle Verpackungen sind recyclebar.)

LAGERUNG: Produkt kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern und transportieren. Kühl verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften der Entsorgung/Verwertung zuführen.

Kennzeichnung nach Arbeitsstoffverordnung: Siehe Sicherheits-Datenblatt.

HINWEIS: Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Alle Angaben über unsere Spezialerzeugnisse basieren auf Labor- und Erfahrungswerten. Die Anwendung unserer Produkte ist den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Zulassungsbeschränkungen z.B. in Wasserschutzgebieten sind zu berücksichtigen. Zur Prüfung auf optisches Aussehen, auf Eignung für den vorgesehenen Zweck, sowie die Verträglichkeit mit den Untergründen und zu angrenzenden Objekten zu bestimmen, sind grundsätzlich, für jedes Material einzeln, Musterflächen anzulegen. Hersteller und Vertrieb übernehmen keine Haftung für Nichtbeachtung, auch nicht für unsachgemäße Anwendung.

Alleinvertrieb

MEISTERWERK-PRODUKTE

Uphauser Weg 78,
32429 Minden

Meisterwerk24.shop